

Термотрансферная лента (риббон) UP104 WAX PREMIUM

Термотрансферная лента класса WAX PREMIUM с добавками RESIN создана для работы с широким диапазоном принтеров и аппликаторов. Красящий слой ленты обеспечивает высокое качество печати штрих кодов, мелкого и крупного текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку от преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения. Возможна печать на ПП и ПЭ при отсутствии высоких требований к истиранию.

Характеристики риббона		Диаграмма характеристик												
Тип красящего слоя	WAX (воск)	<table><thead><tr><th>Свойство</th><th>Значение</th></tr></thead><tbody><tr><td>Насыщенность</td><td>5</td></tr><tr><td>Стойкость к температурным воздействиям</td><td>5</td></tr><tr><td>Стойкость к растворителям</td><td>4</td></tr><tr><td>Стойкость к истиранию</td><td>4</td></tr><tr><td>Совместимость с материалами</td><td>4</td></tr></tbody></table>	Свойство	Значение	Насыщенность	5	Стойкость к температурным воздействиям	5	Стойкость к растворителям	4	Стойкость к истиранию	4	Совместимость с материалами	4
Свойство	Значение													
Насыщенность	5													
Стойкость к температурным воздействиям	5													
Стойкость к растворителям	4													
Стойкость к истиранию	4													
Совместимость с материалами	4													
Толщина риббона	< 7,5 ± 0,5 μm													
Тип основы	Полиэстер (4,5 ± 0,3 μm)													
Цвет	Черный													
Насыщенность	Более чем 1,8 (MACBETH)													
Скорость печати	До 12"/сек (300 мм/сек)													
Температура плавления	72°C													
Энергия при печати	11 мДж/мм²													
Характеристики изображения														
Насыщенность изображения	Более чем 1,8 (MACBETH)													
Штрихкод	Более чем ANSI 3,5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)													
Рекомендованные типы материалов	Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага													
Стойкость к истиранию*	Более чем 80% (MACBETH)													
Стойкость к солнечным лучам**	Более чем 70% (MACBETH)													
Условия эксплуатации	Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% – 80%													
Условия хранения	Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% – 80%													
*Тест на истирание. Давление: 1,96 X 10 ⁴ Па, количество циклов: 150 циклов, рифленая бумага.														
**UVтест. 720 часов на UV тестирующей машине, что экв. 12 месячному воздействию дневного освещения.														