

Термотрансферная лента (риббон) UP303 WAX/RESIN EXTRA

Термотрансферная лента WAX/RESIN EXTRA на основе смеси воска и синтетических смол предназначена для работы с широким диапазоном принтеров Риббон обеспечивает высокую устойчивость к истиранию наносимого текста и изображения. Состав красящего слоя материала обеспечивает высокое качество печати штрих кодов, крупного и мелкого текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной стороны риббона имеет антистатические свойства для защиты термоголовки принтера от износа и загрязнений.

Характеристики риббона		Диаграмма характеристик
Тип красящего слоя	WAX/RESIN (воск/смола)	
Толщина риббона	< 7,0±0,3 μm	
Тип основы	Полиэстер (4,5±0,3μm)	
Цвет	Черный	
Насыщенность	Более чем 1,9 (MACBETH)	
Скорость печати	До 10"/сек (250 мм/сек)	
Энергия при печати	15mJ/мм ²	
Характеристики изображения		
Насыщенность изображения	Более чем 1,9 (MACBETH)	
Штрихкод	Более чем ANSI 3,5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)	
Рекомендованные типы материалов	Бумага с покрытием, глянцевая бумага, матовая бумага, синтетическая бумага, полипропилен, полиэтилен, синтетические пленки	
Стойкость к истиранию*	Более чем 90% (MACBETH)	
Стойкость к солнечным лучам**	Более чем 80% (MACBETH)	
Условия эксплуатации	Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% – 80%	
Условия хранения	Температура: от -5°C до 40°C / Относительная влажность: 20% – 80%	
<p>*Тест на истирание. Давление: 1.96 X 10⁴ Pa, количество циклов: 3100 циклов, рифленая бумага.</p> <p>**UVтест. 720 часов на UV тестирующей машине, что экв. 12 месячному воздействию дневного освещения.</p>		