

# Термотрансферная лента (риббон) UP707 RESIN PREMIUM EXTRA

Термотрансферная универсальная смоляная лента класса PREMIUM EXTRA, имеет длительный срок гарантийного использования. Обеспечивает хорошее качество печати на этикетках, покрытых лаком, обладает отличной стойкостью к истиранию, позволяет качественно печатать штрих коды, крупный и мелкий шрифт, изображения. Имеет специальное покрытие обратной стороны риббона с антистатическими свойствами для уменьшения износа и засорения термоголовок принтеров. Минимальный размер печатаемого текста 3 pt.

| Характеристики риббона                                                                                           |                                                                                                      | Диаграмма характеристик                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип красящего слоя                                                                                               | RESIN (синтетическая смола)                                                                          |  |
| Толщина риббона                                                                                                  | < 8,0±0,3 μm                                                                                         |                                                                                     |
| Тип основы                                                                                                       | Полиэстер (4,5±0,3)                                                                                  |                                                                                     |
| Цвет                                                                                                             | Черный                                                                                               |                                                                                     |
| Насыщенность                                                                                                     | Менее чем 1,0 (MACBETH)                                                                              |                                                                                     |
| Скорость печати                                                                                                  | До 6"/сек (152 мм/сек)                                                                               |                                                                                     |
| Энергия при печати                                                                                               | 18mJ/мм²                                                                                             |                                                                                     |
| Характеристики изображения                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                     |
| Насыщенность изображения                                                                                         | Более чем 1,0 (MACBETH)                                                                              |                                                                                     |
| Штрихкод                                                                                                         | Более чем ANSI 3,5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)                                         |                                                                                     |
| Рекомендованные типы материалов                                                                                  | Синтетическая бумага, полиэтилен, полипропилен, синтетические пленки, полуглянцевая и матовая бумаги |                                                                                     |
| Стойкость к истиранию*                                                                                           | Более чем 90% (MACBETH)                                                                              |                                                                                     |
| Стойкость к солнечным лучам**                                                                                    | Более чем 80% (MACBETH)                                                                              |                                                                                     |
| Условия эксплуатации                                                                                             | Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% – 80%                                     |                                                                                     |
| Условия хранения                                                                                                 | Температура: от -5°C до 40°C / Относительная влажность: 20% – 80%                                    |                                                                                     |
| <b>*Тест на истирание.</b> Давление: 1,96 X 10 <sup>4</sup> Pa, количество циклов: 3100 циклов, рифленая бумага. |                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>**UVтест.</b> 168 часов на UV тестирующей машине, что экв. 3 месячному воздействию дневного освещения.        |                                                                                                      |                                                                                     |